

Master Optima Lacquer



Pro komerční prostory se středním provozem

Master Optima Lacquer je rychleschnoucí podlahový lak na vodní bázi, který byl navržen tak, aby zanechával dřevu trvanlivý a odolný povrch. Vysoký obsah pevných látek dřevo lehce navlhčí a zanechá povrchu bohatý a plný vzhled. Lak se snadno nanáší a má dobrou odolnost vůči vodě a chemikáliím, díky čemuž je ideální pro kanceláře a další komerční prostory se středním provozem.

- Silný a odolný
- Bohatý a plný vzhled
- Nízký zápach
- Na vodní bázi

Oblast použití

Pro lakování nových, neošetřených a čerstvě obroušených dřevěných podlah ve veřejných prostorech se silným provozem. Ideální pro všechny druhy dřeva.

Aplikace

Předúprava

Je důležité, aby dřevo i lak měly teplotu min. 15 °C, nejlépe však kolem 20 °C, a vlhkost cca. 50 %. Zajistěte dobré větrání v místnosti z důvodu doby schnutí a odpařování. Finální broušení čistého dřeva musí být provedeno brusným papírem zrnitosti P100-P120 nebo brusnou mřížkou. Důkladně vysajte a v případě potřeby podlahu vytřete hadříkem/mopem vyždímaným v čisté vodě. WOCA Intensive Wood Cleaner může pomoci odstranit nečistoty z broušených dřevěných podlah před lakováním

Vždy pamatovat

Nezapomeňte vždy provést zkušební nátěr na méně viditelném místě, abyste ověřili kompatibilitu povrchu a produktu.

Konečné broušení

Zrnitost P100-P120/brusná mřížka

Pracovní postup:

- 1) Naneste první vrstvu jedním ze základních laků Woca. Lak nanášejte válečkem plynule ve směru a kolmo k vláknům dřeva, abyste zamezili hromadění laku.
- 2) Před použitím nádobu dobře protřepejte.
- 2) Povrch nechte zaschnout a následně aplikujte druhou vrstvu lakem Woca Master Optima Lacquer.
- 3) Po zaschnutí proveďte mezibrus o zrnitosti P150 - P180
- 4) Před nanesením finální vrstvy podlahu vyluxujte.
- 5) Naneste finální vrstvu laku Master Optima Lacquer.
- 6) Podlaha snese mírnou zátěž po 6 hodinách, po 7 dnech je plně vytvrzená.

Poznámka

Voda a barevné tekutiny, jako je červené víno a káva, se okamžitě setřou, aby se zabránilo skvrnám.

Doba schnutí

Doba schnutí mezi vrstvami: 2-3 hodiny při 20 °C

Mírná zátěž: 4-6 hodin při 20 °C

Doporučujeme: Nábytek vrátit na původní místo až po 24 hodinách. pokud není dodržena doba schnutí, může to mít za následek špatnou přilnavost a nižší odolnost. Je třeba počítat s tím, že doba schnutí bude delší u každé nanesené vrstvy laku. Vysoká teplota a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí. Nízká teplota a vysoká vlhkost prodlužují dobu schnutí.

Plně vytvrzené: 7 dní při 20 °C

Technická data

VOC: 105 g/l, limitní hodnota VOC (A/e (VB)): 130 g/l.

Hustota: 1,00-1,10 g/ml.

Doba použitelnosti: 2 roky

Aplikační teplota: +15-25 °C a cca. 50% vlhkost.

Rozsah: 8-10 m²/l

Barvy: Bezbarvá – Matná, Bezbarvá – Hedvábně lesklá

Čištění náradí: Vodou

Skladování: +10-25 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření. V zimě skladujte mimo mraz a v létě chlaďte.

Balení: 5L

Tyto informace jsou založeny na rozsáhlém laboratorním testování a praktických zkušenostech. Protože podmínky, za kterých je výrobek používán, jsou často mimo kontrolu WOCA Denmark, nemůžeme zaručit nic jiného než kvalitu výrobku. WOCA Denmark A/S se zříká jakékoli odpovědnosti za neúmyslné použití a manipulaci s výrobkem. Výrobek lze v zásadě považovat za polotovár, protože výsledek závisí na konstrukci, povaze podkladu, předúpravě, teplotě, vlhkosti, aplikaci atd. WOCA Denmark A/S si vyhrazuje právo na změnu výrobku a uvedené údaje bez upozornění. Tento štítek/popis produktu nahrazuje všechny předchozí verze.